

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

EP 0 240 063

B3

3/7/1
DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI
(c)1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007282408

WPI Acc No: 87-279415/*198740*

3-Alkylthiophene polymers with electroconductive properties - obtd. by
electro chemical oxidn. and used in e.g. energy storing electrochemical
devices and electrochromic devices

Patent Assignee: SOLVAY & CIE (SOLV)

Inventor: GARNIER F; GARREAU R; HANNECART E; LEMAIRE M; RONCALI J; J ;

Edo 042 0

*RONCAL

Number of Countries: 017 Number of Patents: 010

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
EP 240063	A	19871007	EP 87200509	A	19870320		198740 B
FR 2596566	A	19871002	FR 864744	A	19860401		198747
JP 62253617	A	19871105	JP 8780850	A	19870401		198750
US 4909959	A	19900320	US 8732637	A	19870401		199017
EP 240063	B	19920122			199204		
DE 3776175	G	19920305			199211		
CA 1304878	C	19920707	CA 532879	A	19870324	C08G-061/12	199233
ES 2028856	T3	19920716	EP 87200509	A	19870320	C08G-061/12	199234
JP 2510192	B2	19960626	JP 8780850	A	19870401	C08G-061/12	199630
KR 9512939	B1	19951023	KR 872914	A	19870330	H01B-001/12	199851

Priority Applications (No Type Date): FR 864744 A 19860401

Cited Patents: 2.Jnl.Ref; EP 95973; EP 96612; EP 97893; US 4501686; US 4521589

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

EP 240063 A F 7

Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

US 4909959 A 4

EP 240063 B

Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

CA 1304878 C F

ES 2028856 T3 Based on EP 240063

JP 2510192 B2 4 Previous Publ. JP 62253617

Abstract (Basic): EP 240063 A

Electrically conductive polymers are claimed contg. (mainly) recurring units of 3-alkylthiophene derivs in which the alkyl has 6-9C.

USE/ADVANTAGE - In electroconductive devices; energy storing electrochemical devices in which the anodes comprise electrodes coated with the polymer film doped with anions; and electrochromic devices in which the anodes are coated with the polymer film (claimed).

The polymers have the following properties;- (i) ratio between intensities of oxidation current and reduction current equal nearly to unity, (2) time for passing from oxidised state to reduced state of the order of a few tens of milli-seconds (ms), generally at most 50ms (3) an oxido-reduction cycle stability such that the polymers can undergo more than 1.5x10⁶ power 6 cycles while still preserving 80% on the initial charge.

(Dwg.0/0)

Abstract (Equivalent): EP 240063 B

Electrically conductive polymers containing repeated units derived from 3-alkylthiophenes, characterised in that they are homopolymers consisting exclusively of repeated units derived from a 3-alkylthiophene in which the alkyl substituent contains from six to nine carbon atoms. (8pp)

Abstract (Equivalent): US 4909959 A

Electrically conductive insoluble polymer contains repeat units derived from a 3-alkylthiophene in which the alkyl has 6-9C and a dopant to produce reversible oxidised and reduced forms. The compsn. has stability to allow more than 1.5 x 10⁶ oxidn/redn. cycles while still retaining 80% of an initial charge.

The polymer repeat units are esp. derived from 3-n-octylthiophene. Dopant may comprise anions e.g. ClO₄, A5F₆, SO₄ or PF₆.

USE/ADVANTAGE - For an electrochemical energy storage device anode, display screen switch or memory element. Ratio between oxidn. current and redn. current is close to 1. Switching time between oxidised and

reduced states is frequently at most 50 ms. (4pp)

Derwent Class: A26; A85; L03; P81; U11; X12

International Patent Class (Main): C08G-061/12; H01B-001/12

International Patent Class (Additional): C25B-003/02; G02F-001/15;
G02F-001/17; H01G-009/20; H01M-004/60

?s pn=ep 323656

*S4 1 PN=EP 323656

?t s4/7



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



⑪ Numéro de publication: **0 240 063 B1**

⑫

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

④⑤ Date de publication de fascicule du brevet:
22.01.92

⑤① Int. Cl.⁵: **C08G 61/12, H01B 1/12**

②① Numéro de dépôt: **87200509.5**

~~②② Date de dépôt: 20.03.87~~

⑤④ **Polymères conducteurs dérivés de 3-alkylthiophènes procédé pour leur fabrication et dispositifs électroconducteurs les contenant.**

③① Priorité: **01.04.86 FR 8604744**

④③ Date de publication de la demande:
07.10.87 Bulletin 87/41

④⑤ Mention de la délivrance du brevet:
22.01.92 Bulletin 92/04

⑥④ Etats contractants désignés:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

⑤⑥ Documents cités:

EP-A- 0 095 973

EP-A- 0 096 612

EP-A- 0 097 893

US-A- 4 501 686

US-A- 4 521 589

CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 103, no. 20, 18 novembre 1985, page 680, résumé no. 170437k, Columbus, Ohio, US; K.Y. JEN et al.: "Processible and environmentally stable conducting polymers", & POLYM. MATER. SCI. ENG. 1985, Vol.53, p.79-83

⑦③ Titulaire: **SOLVAY**
Rue du Prince Albert, 33
B-1050 Bruxelles(BE)

⑦② Inventeur: **Lemaire, Marc**
rue S. Allende, 30
F-92000 Nanterre(FR)
Inventeur: **Roncalli, Jean**
Rue des Bruyères, 10
F-93260 Les Lilas(FR)
Inventeur: **Garreau, Robert**
Rue Montfleury, 12
F-95200 Sarcelles(FR)
Inventeur: **Garnier, Francis**
Villa Remy, 17
F-94500 Champigny(FR)
Inventeur: **Hannecart, Etienne**
Abroretumlaan, 38
B-1980 Tervueren(BE)

⑦④ Mandataire: **Nichels, William et al**
Solvay Département de la Propriété Indus-
trielle Rue de Ransbeek, 310
B-1120 Bruxelles(BE)

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

La présente invention concerne des polymères conducteurs d'électricité dérivés de 3-alkylthiophènes dont le substituant alkyle comprend de six à neuf atomes de carbone, ainsi qu'un procédé pour leur fabrication.

Elle concerne également des dispositifs électroconducteurs contenant ces polymères.

On a déjà décrit des électrodes obtenues par polymérisation électrochimique, sur un support conducteur, de monomères hétérocycliques possédant au moins un hétérocycle aromatique à 5 chaînons, contenant un seul hétéroatome et substitué par au moins un groupement de type alkyle, alkoyle, hydroxyle, aryle, aryle substitué, halogène trihalogénométhyle, cyano, amino ou dialkylamino. Ce monomère peut être un dérivé substitué en position 3, en position 4 ou en position 3 et 4 du pyrrole, du thiophène ou du furane, ou un indole substitué sur le noyau phényle par 1 à 4 groupements (demande de brevet français FR-A-2527843).

On a aussi décrit les caractéristiques électrochromiques de polymères dérivés de ces hétérocycles à cinq chaînons, en particulier de ceux dérivés du pyrrole, du thiophène, du 3-méthylthiophène, du 3,4-diméthylthiophène et du 2,2'-dithiophène (F. Garnier et al, Journal of Electroanalytical Chemistry, 148, 1983, pages 299 à 303/US-A-4 501 686/K.Y. Jen et al, Polym. Mater. Sci. Eng. 1985, 53, 79-83).

Certaines applications électriques, telles la réalisation de dispositifs (écrans d'affichage, commutateurs, éléments de mémoire ...) basés sur l'électrochromisme (impliquant une modification des propriétés d'absorption ou de transmission de la lumière du matériau mis en oeuvre, induite par une variation de la tension externe appliquée), d'électrodes de batteries rechargeables, de cellules photovoltaïques, de cellules électrochimiques, etc. exigent des polymères conducteurs aux propriétés particulières.

Ces propriétés particulières sont notamment la réversibilité chimique la plus complète et la stabilité la plus élevée possibles du cycle d'oxydo-réduction entre les formes oxydée et réduite du système polymère-agent dopant. Le temps de commutation le plus court possible entre ces deux formes est également souhaité.

Les polymères conducteurs fabriqués jusqu'à présent et mentionnés plus haut ne sont, à ce point de vue, pas entièrement satisfaisants.

La présente invention vise dès lors à fournir une nouvelle famille de polymères conducteurs présentant, à un degré suffisant, les propriétés particulières sus-mentionnées.

L'invention concerne à cet effet des polymères conducteurs d'électricité contenant des unités récurrentes dérivées de 3-alkyl-thiophènes dont le substituant alkyle comprend de six à neuf atomes de carbone. Ces polymères sont avantageusement les homopolymères constitués exclusivement d'unités récurrentes dérivées d'un seul de ces 3-alkyl-thiophènes.

L'invention concerne également un procédé pour la fabrication de ces polymères selon lequel on polymérise électrochimiquement, par oxydation anodique au sein d'un solvant polaire et en présence d'un électrolyte approprié, un 3-alkylthiophène dont le substituant alkyle comprend de six à neuf atomes de carbone.

Le substituant alkyle des 3-alkyl-thiophènes utilisables comme monomères pour préparer les polymères de l'invention comprend de six à neuf atomes de carbone. Il peut être choisi parmi les radicaux alkyles, linéaires ou ramifiés, de C_6 à C_9 . Il s'agit de préférence du radical n-octyle.

Les monomères utilisables pour fabriquer les polymères selon l'invention peuvent être synthétisés selon des méthodes connues, par exemple par une réaction de couplage de Grignard, au départ de 3-bromothiophène par exemple, en présence d'un catalyseur à base de complexe de nickel (voir notamment G. Consiglio et al., Tetrahedron, 39, 1983, page 2699 et T. Hagashi et al, J. Amer. Chem. Soc., 104, 1982, page 180).

La préparation des polymères selon l'invention s'effectue par polymérisation électrochimique, généralement dans une cellule d'électrolyse, par oxydation anodique du monomère au sein d'un solvant polaire et en présence d'électrolytes appropriés suivant des techniques conventionnelles (voir par exemple demande de brevet français FR-A-2527843 et F. Garnier et al., op. cit.).

Selon ces techniques, la concentration en monomères est généralement comprise entre 10^{-3} et 10^{-1} mole par litre de solvant.

Comme solvants, on utilise de préférence des solvants polaires possédant des propriétés dissolvantes à la fois vis-à-vis du monomère et de l'électrolyte choisi et stables dans le domaine des potentiels appliqués. Des exemples de solvants utilisables sont l'acétonitrile, le tétrahydrofurane, le chlorure de méthylène et le nitrobenzène.

Les électrolytes sont généralement choisis parmi les sels conducteurs de formule C^+A^- dans laquelle C^+ est un cation et dans laquelle A^- est un anion.

Le cation C^+ est choisi de préférence parmi les ions alcalins, les ions R_4N^+ et R_4P^+ (R étant un radical alkyle, tel que les radicaux éthyle et butyle par exemple).

L'anion A^- est choisi de préférence parmi les ions ClO_4^- , AsF_6^- , SbF_6^- , SO_4^{2-} , $C_6H_5COO^-$, $C_6H_5SO_3^-$, BF_4^- , PF_6^- et $CF_3SO_3^-$.

Des électrolytes typiques sont par exemple les fluoroborates, tels que le tétrafluoroborate de tétraéthylammonium et les perchlorates, tels que le perchlorate de lithium et le perchlorate de tétrabutylammonium.

La concentration en électrolyte est généralement comprise entre 10^{-3} et 1 mole par litre de solvant.

La cellule électrochimique au sein de laquelle peut s'effectuer la polymérisation des monomères selon l'invention peut fonctionner dans des conditions potentiostatiques ou galvanostatiques.

Dans le premier cas (contrôle potentiostatique), la cellule comprend, outre la source de courant externe, trois électrodes dont une électrode de référence de contrôle du potentiel.

Au cours de l'électrolyse, une couche de polymère se dépose sur l'élément conducteur utilisé comme anode de la cellule d'électrolyse. Cette anode peut être réalisée en un métal noble, tel que l'or ou le platine, ou en un autre métal, tel que le cuivre, doré ou platiné, le titane, le nickel ou en un verre conducteur (oxyde

d'étain, oxydes d'iridium - étain). Après l'électrolyse, on dispose donc en fait d'une électrode constituée par un corps conducteur enrobé par un film de polymère y adhérent et qui contient une certaine proportion de l'anion provenant de l'électrolyte. Le polymère et l'anion forment ainsi un complexe à transfert de charges. La composition chimique du film de polymère peut être représentée par la formule empirique $(M^+A^-)_n$ où M^+ représente le monomère, A^- l'anion ou contre-ion, y la proportion en anion dans le polymère exprimée par unité monomérique (c'est-à-dire le taux de dopage) qui, dans le cas des polymères de l'invention peut atteindre aisément la valeur de 0,5, et n le degré de polymérisation généralement impossible à déterminer aisément, compte tenu du caractère insoluble du polymère.

La polymérisation électrochimique du monomère s'effectuant sur l'anode de la cellule d'électrolyse, on ne peut obtenir directement une électrode recouverte d'un polymère dopé par des cations.

On peut, pour obtenir une telle cathode, se servir de l'anode obtenue précédemment et lui faire subir une double réduction. Une première réduction électrochimique est possible juste après la polymérisation en laissant l'anode dans la cellule d'électrolyse et en provoquant la décharge de la cellule. Cette décharge provoque l'extraction des anions "dopant" le polymère. On peut ensuite effectuer une seconde réduction, soit par voie chimique, soit par voie électrochimique. La voie chimique consiste à immerger le polymère dans une solution contenant les cations désirés. Ces cations occuperont les sites laissés vacants par les anions originaux. Ainsi, pour obtenir un polymère "dopé" par exemple par les cations Li^+ , Na^+ ou K^+ , on peut se servir par exemple d'une solution de naphthalène lithium, de naphthalène sodium ou de naphthalène potassium dans le tétrahydrofuranne. La voie électrochimique consiste généralement à placer l'électrode en tant que cathode dans une cellule d'électrolyse contenant en solution les cations désirés. Ceux-ci viennent s'insérer dans les sites laissés vacants par les anions originaux lorsque l'on provoque l'électrolyse de la solution. Les cations peuvent être par exemple des ions alcalins tels que ceux mentionnés ci-dessus ou des ions complexes tels que $(Bu)_4N^+$ ou $(Et)_4N^+$ issus d'un électrolyte en solution dans un solvant tel que l'acétonitrile ou le tétrahydrofuranne. La concentration en électrolyte dans la solution est généralement comprise entre 10^{-3} et 1 mole pour 1 litre de solvant.

Les polymères conducteurs selon l'invention présentent des propriétés de réversibilité du cycle d'oxydo-réduction entre leurs formes oxydées et réduites qui sont tout à fait remarquables et inattendues et qui sont notamment :

- un rapport entre les intensités de courant d'oxydation et de courant de réduction proche de l'unité;
- un temps de commutation entre leurs formes oxydée et réduite (vitesse de dopage-dédopage) de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes (ms), le plus souvent égal ou inférieur à 50 ms.
- une stabilité du cycle d'oxydo-réduction telle que ces polymères peuvent subir plus de $1,5 \cdot 10^6$ cycles tout en conservant encore 80 % de la charge initiale.

Ces propriétés remarquables des polymères conducteurs selon l'invention les rendent particulièrement utilisables pour la réalisation de dispositifs électroconducteurs dont le principe de fonctionnement est basé sur ces propriétés, et qui constituent également un objet de la présente invention.

A titre d'exemples non limitatifs de dispositifs électroconducteurs contenant des polymères conducteurs dérivés de 3-alkyl-thiophènes selon l'invention, on peut citer :

- les dispositifs électrochimiques de stockage d'énergie, tels que batteries d'accumulateurs et piles rechargeables ou non dont les anodes sont constituées d'électrodes revêtues de films desdits polymères dopés par des anions;
- les dispositifs électrochromiques basés sur la modification du spectre optique desdits polymères selon leur état électrochimique, qui se manifeste lors des cycles d'oxydation et de réduction des films de polymères déposés sur les anodes de ces dispositifs lors de la charge et de la décharge; à titre

d'exemples de pareils dispositifs électrochimiques, on peut citer les écrans d'affichage (display), les dispositifs optoélectroniques, les mémoires et commutateurs optiques. L'invention est illustrée par les exemples suivants.

5 Exemple 1 à 4

Les exemples 1,2 et 4 sont donnés à titre de comparaison.

Par couplage du 3-bromothiophène avec les réactifs de Grignard correspondants, au sein d'éther diéthylique, à température ambiante et en présence d'un complexe catalytique à base de nickel, on synthétise les quatre 3-alkylthiophènes suivants :

1 3-méthylthiophène (au départ de bromure de méthylmagnésium);

1 3-pentylthiophène (au départ de bromure de pentylmagnésium);

le 3-octylthiophène (au départ de bromure d'octylmagnésium);

le 3-décylthiophène (au départ de bromure de décylmagnésium).

15 Ces quatre 3-alkylthiophènes sont polymérisés électrochimiquement par oxydation anodique sous conditions potentiostatiques dans une cellule traversée par un courant de 5 mA et comprenant trois électrodes. L'anode est une lame de verre sur laquelle a été déposée un film conducteur en platine. La cathode se présente sous la forme d'un fil de platine. Le potentiel de l'anode est fixé à 1,4 V par rapport à l'électrode de référence. La solution électrolytique contient du perchlorate de tétrabutylammonium (0,02 M) et l'alkylthiophène (0,2 M) dissous dans le nitrobenzène. La polymérisation est effectuée sous atmosphère d'argon pendant une durée suffisante pour déposer un film de polymère d'environ 1000 Å d'épaisseur.

20 Les propriétés électrochimiques des polymères ainsi obtenus sont mesurées à partir du voltammogramme cyclique enregistré au moyen d'un potentiostat PAR modèle 173 et à partir des pics d'intensité enregistrés, avec application d'une charge de 1 mC/cm² sous des impulsions de tension à onde carrée, sur un oscilloscope Tektronix type 564B. Elles sont rassemblées dans le tableau ci-après.

30

35

40

45

50

55

Tableau

Exemple n°	1 (comparaison)	2 (comparaison)	3 (invention)	4 (comparaison)
Polymère synthétisé	poly(3-méthylthiophène)	poly(3-pentylthiophène)	poly(3-octylthiophène)	poly(3-décylthiophène)
Rapport $\frac{I_{Pa}}{I_{Pc}}$ entre les intensités de courant d'oxydation (I_{Pa}) et de réduction (I_{Pc})	1,55	1,45	1,25	1,63
Pourcentage de charges encore échangées après n cycles	50 % $n = 10^6$	45 % $n = 10^6$	80 % $n = 1,6 \cdot 10^6$	30 % $n = 10^6$

De plus, le temps de commutation du poly(3-octylthiophène (exemple 3) entre la forme oxydée (légèrement bleutée) et la forme réduite (rouge) n'est que de 50 millisecondes.

Ces résultats démontrent que les poly(3-alkylthiophènes) selon l'invention, en particulier le poly(3-octylthiophène), ont des propriétés électrochimiques (rapport I_{Pa}/I_{Pc} et réversibilité du cycle d'oxydo-réduction) qui les rendent particulièrement utilisables dans les dispositifs électrochimiques de stockage d'énergie et les dispositifs électrochromiques.

Revendications

Revendications pour les Etats contractants suivants : BE, CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE

1. Polymères conducteurs d'électricité contenant des unités récurrentes dérivées de 3-alkylthiophènes caractérisés en ce qu'ils sont des homopolymères constitués exclusivement d'unités récurrentes dérivées d'un 3-alkylthiophène dont le substituant alkyle comprend de six à neuf atomes de carbone.

2. Polymères conducteurs selon la revendication 1, caractérisés en ce que les unités récurrentes sont dérivées du 3-n-octylthiophène.
3. Procédé pour la fabrication de polymères électroconducteurs selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que l'on polymérise électrochimiquement, par oxydation anodique au sein d'un solvant polaire et en présence d'un électrolyte approprié, un monomère choisi parmi les 3-alkylthiophènes dont le substituant alkyle comprend de six à neuf atomes de carbone.
4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que le monomère est le 3-n-octylthiophène.
5. Dispositifs électroconducteurs contenant un polymère selon la revendication 1 ou 2.
6. Dispositifs électrochimiques de stockage d'énergie dont les anodes sont constituées d'électrodes revêtues de films de polymères selon la revendication 1 ou 2 dopés par des anions.
7. Dispositifs électrochromiques dont les anodes sont revêtues de films de polymères selon la revendication 1 ou 2.

Revendications pour les Etats contractants suivants : AT, ES

1. Procédé pour la fabrication de polymères conducteurs d'électricité, homopolymères constitués exclusivement d'unités récurrentes dérivées d'un 3-alkylthiophène dont le substituant alkyle comprend de six à neuf atomes de carbone, caractérisé en ce que l'on polymérise électrochimiquement, par oxydation anodique au sein d'un solvant polaire et en présence d'un électrolyte approprié, un monomère choisi parmi les 3-alkylthiophènes dont le substituant alkyle comprend de six à neuf atomes de carbone.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le monomère est le 3-n-octylthiophène.
3. Dispositifs électroconducteurs contenant un polymère obtenu selon la revendication 1 ou 2.
4. Dispositifs électrochimiques de stockage d'énergie dont les anodes sont constituées d'électrodes revêtues de films de polymères obtenus selon la revendication 1 ou 2 dopés par des anions.
5. Dispositifs électrochromiques dont les anodes sont revêtues de films de polymères obtenus selon la revendication 1 ou 2.

Claims

Claims for the following Contracting States : BE, CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE

1. Electrically conductive polymers containing repeated units derived from 3-alkylthiophenes, characterised in that they are homopolymers consisting exclusively of repeated units derived from a 3-alkylthiophene in which the alkyl substituent contains from six to nine carbon atoms.
2. Conductive polymers according to Claim 1, characterised in that the repeated units are derived from 3-n-octylthiophene.
3. Process for manufacturing electroconductive polymers according to Claim 1 or 2, characterised in that a monomer chosen from 3-alkylthiophenes in which the alkyl substituent contains from six to nine carbon atoms is electrochemically polymerised by anodic oxidation in a polar solvent and in the presence of a suitable electrolyte.
4. Process according to Claim 3, characterised in that the monomer is 3-n-octylthiophene.
5. Electroconductive devices containing a polymer according to Claim 1 or 2.
6. Electrochemical devices for energy storage, in which the anodes consist of electrodes coated with films of polymers according to Claim 1 or 2, doped with anions.

7. Electrochromic devices in which the anodes are coated with films of polymers according to Claim 1 or 2.

Claims for the following Contracting States : AT, ES

- 5 1. Process for the manufacture of electrically conductive polymers which are homopolymers consisting exclusively of repeated units derived from a 3-alkylthiophene in which the alkyl substituent contains from six to nine carbon atoms, characterised in that a monomer chosen from 3-alkylthiophenes in which the alkyl substituent contains from six to nine carbon atoms is electrochemically polymerised by anodic
10 oxidation in a polar solvent and in the presence of a suitable electrolyte.
2. Process according to Claim 1, characterised in that the monomer is 3-n-octylthiophene.
3. ~~Electroconductive devices containing a polymer obtained according to Claim 1 or 2.~~
- 15 4. Electrochemical devices for energy storage, in which the anodes consist of electrodes coated with films of polymers obtained according to Claim 1 or 2, doped with anions.
5. Electrochromic devices in which the anodes are coated with films of polymers according to Claim 1 or
20 2.

Patentansprüche

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : BE, CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE

- 25 1. Elektrisch leitfähige Polymere, die wiederkehrende Einheiten, abgeleitet von 3-Alkylthiophenen, enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß sie Homopolymere sind, die ausschließlich aus wiederkehrenden Einheiten, abgeleitet von einem 3-Alkylthiophen, dessen Alkylsubstituent sechs bis neun Kohlenstoffatome umfaßt, gebildet sind.
- 30 2. Leitfähige Polymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die wiederkehrenden Einheiten vom 3-n-Octylthiophen abgeleitet sind.
3. Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitfähigen Polymeren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man durch anodische Oxidation in einem polaren Lösungsmittel und in Anwesenheit eines geeigneten Elektrolyten, ein Monomer, ausgewählt unter den 3-Alkylthiophenen, deren
35 Alkylsubstituent sechs bis neun Kohlenstoffatome umfaßt, elektrochemisch polymerisiert.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Monomer das 3-n-Octylthiophen ist.
- 40 5. Elektrisch leitfähige Vorrichtungen, die ein Polymer nach Anspruch 1 oder 2 umfassen.
6. Elektrochemische Vorrichtungen zur Energiespeicherung, deren Anoden aus Elektroden gebildet sind, die mit Filmen von mit Anionen dotierten Polymeren nach Anspruch 1 oder 2 beschichtet sind.
- 45 7. Elektrochrome Vorrichtungen, deren Anoden mit Filmen von Polymeren nach Anspruch 1 oder 2 beschichtet sind.

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : AT, ES

- 50 1. Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitfähige Polymere, die Homopolymere sind gebildet aus ausschliesslich wiederkehrenden Einheiten, abgeleitet von einem 3-Alkylthiophen, dessen Alkylsubstituent sechs bis neun Kohlenstoffatome umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass man durch anodische Oxidation in einem polaren Lösungsmittel und in Anwesenheit eines geeigneten Elektrolyten, ein Monomer, ausgewählt unter den 3-Alkylthiophenen, deren Alkylsubstituent sechs bis neun Kohlenstoff-
55 atome umfasst, elektrochemisch polymerisiert.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Monomer das 3-n-Octylthiophen ist.

3. Elektrisch leitfähige Vorrichtungen, die ein nach Anspruch 1 oder 2 hergestellte Polymere umfassen.
4. Elektrochemische Vorrichtungen zur Energiespeicherung, deren Anoden aus Elektroden gebildet sind,
die mit Filmen von mit Anionen dotierten Polymeren beschichtet sind di. nach Anspruch 1 oder 2
herstellte sind.
5. Elektrochrome Vorrichtungen, deren Anoden mit Filmen von nach Anspruch 1 oder 2 herstellte
Polymeren beschichtet sind.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55